





Ucrete DP30

Ucrete DP30 is een vloerafwerking gebaseerd op het unieke zwaar belastbare Ucrete harssysteem met buitengewone weerstand tegen agressieve chemicaliën, zware impact en hoge temperaturen.

Ucrete DP30 biedt een uniforme oppervlaktestructuur met verhoogde esthetiek voor een veilige en attractieve werkomgeving.

Ucrete DP30 is dicht en ondoorlatend, waardoor het een ideale vloerafwerking is voor toepassingen in de voedingsmiddelenindustrie, de farmaceutische en de scheikundige industrie en overal waar een robuuste vloer met een lange levensduur is vereist.



			Verbruik
	Body Coat	Ucrete BC4	6 – 8 kg/m ²
		of Ucrete BC6	10 – 12 kg/m ²
		of Ucrete BC9	16 – 18 kg/m ²
	Instrooien met	Ucrete F25	5 kg/m ²
	Top Coat	Ucrete DP TC of Ucrete DP TC Gloss	1,0 – 1,2 kg/m ²
Totale laagdikte van het systeem			4 – 9 mm

Het verbruik is indicatief en kan hoger zijn, afhankelijk van de toestand van de ondergrond.



We create chemistry

Ucrete DP30

Ucrete DP30 is een vloerafwerking gebaseerd op het unieke zwaar belastbare Ucrete harssysteem met buitengewone weerstand tegen agressieve chemicaliën, zware impact en hoge temperaturen.

BASF plc, Construction Chemicals 19 Broad Ground Road Lakeside, Redditch Great Britain B98 8YP	
04	
01040256	
EN 13813: 2002	
Synthetic resin screed material	
Reaction to fire:	B _{FL} – S ₁
Release of corrosive substances:	NPD
Water permeability:	NPD
Mechanical resistance:	NPD
Wear resistance:	AR0,5
Bond strength:	B>2,0
Impact resistance:	IR>4
Sound insulation:	NPD
Sound absorption:	NPD
Thermal resistance:	NPD
Chemical resistance:	NPD
Electrical resistance:	NPD

NPD = No Performance Determined

03.09.2019